

1成分形ポリウレタン系速硬化タイプ弾性下地処理材

シーカフレックス® 11FC Quick

Hamatite クイック急NB



荷 姿:320ml×10本／ケース×2

色 :グレー

主用途:各種防水下地処理、クラック補修、ドレン廻り等

主な特徴:速硬化タイプ

留意点:露出での使用を避けてください。

塗料の付着性は事前にご確認ください。

荷 姿:320ml×10本／ケース×2

色 :グレー

主用途:各種防水下地処理、クラック補修、ドレン廻り等

主な特徴:速硬化タイプ、BTXフリー、ノンブリードタイプ

留意点:露出での使用を避けてください。

●性状

			Sikaflex® 11FC Quick	Hamatite クイック急NB	試験方法
タイプ			1成分形 ポリウレタン系	1成分形 ポリウレタン系	—
外 観			ペースト状(グレー)	ペースト状(グレー)	—
スランプ (mm)	縦	5℃	0	0	JIS A1439
		50℃	0	0	
	横	5℃	0	0	
		50℃	0	0	
体積損失(%)			14	10	JIS A1439
有効期間(月)			6	6	—
押し出し性(秒)		23℃	3	3	JIS A1439
深部硬化性 (mm)	5℃	12時間	1.3	1.5	社内試験
		24時間	2.4	1.9	
		48時間	3.9	2.6	
	23℃	12時間	3.4	2.4	
		24時間	5.7	3.2	
		48時間	7.7	4.5	
指触乾燥時間(23℃・分)			40以内	30以内	JIS A1439
密度(g／mL)			1.1	1.3	JIS A1439

●性能

			Sikaflex® 11FC Quick	Hamatite クイックNB	試験方法
硬化物性	標準 23℃14日 +30℃14日	硬度(A型)	29	25	JIS K6253
		最大引張応力(N/mm ²)	2.3	2.5	JIS K6251 ダンベル3号
		最大荷重時の伸び率(%)	680	780	
ホルムアルデヒド放散等級			JSIA F☆☆☆☆	JSIA F☆☆☆☆	—

●プライマー

	Sikaflex® 11FC Quick	Hamatite クイック急NB
品 名	プライマー80	No.40
タイプ	1成分形ウレタン系	1成分形ウレタン系
ホルムアルデヒド放散等級	JSIA F☆☆☆☆	JSIA F☆☆☆☆
外 観	淡黄色透明 (難黄変タイプ)	淡黄色透明
有効期間(月)	9	6

CATALOG No. SJSB-20

ご使用上の注意事項

1. 取扱い作業

- ①取扱い中は保護手袋・前掛けを着用してください。
- ②密室での作業に於いては、換気を充分に行ってください。
- ③作業の状況に応じ、保護メガネ・保護マスク等を着用してください。
- ④取扱い後は手洗い・うがいを十分に行ってください。
- ⑤直接皮膚に触れないようにしてください。
- ⑥眼に入らないようにしてください。
- ⑦蒸気を吸い込まないでください。
- ⑧飲み込まないでください。
- ⑨使用中は禁煙を厳守してください。
- ⑩硬化するまで触れないでください。
- ⑪廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託してください。

2. 応急処置

- ①皮膚に付いた場合はすぐに付着物をウエス等で拭き取り、大量の水と石けんでよく洗ってください。
- ②かゆみや炎症が発症した場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- ③眼に入った場合は清浄な水で十分に洗浄し、直ちに眼科医の診断を受けてください。
- ④蒸気を吸って気分が悪くなった場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移動してください。
- ⑤頭痛等の異常がある場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- ⑥飲み込んだ場合は大量の水または牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受けてください。

3. 取扱い場所

- ①火気のあるところでは絶対に使用しないでください。
- ②取扱い場所には局所排気装置を設けてください。
- ③子供の手の届く所に置かないでください。

4. 保管

- ①密閉し、直射日光・火気・湿気・水を避け、屋内で保管してください。
- ②有効期限内に使用してください。
- ③開封後は速やかに使い切ってください。

5. 建築用以外の 使用禁止

本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないでください。

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。

※本カタログ記載商品は改良のため、仕様は予告なく変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本書の記載データ、数値などは当社にて測定した代表値を示したものであり保証値ではありません。

※商品等につきましては、各地域の支店・営業所までお問い合わせください。

本書に記載されている、当社製品の施工及び使用に関する情報およびアドバイス(あわせて以下「本件情報」といいます。)は、Sikaが現時点での知識及び経験に従い誠意をもって提供するものであり、当社製品が適切に保管され、適切に取扱われ、また、Sikaの推奨に従って通常の状況下で適切に施工されることを前提としております。本件情報は、本書に明記された施工条件による施工と明記された製品にのみ適用されます。例えば被着材の変更など、施工条件が変更される場合、または、異なる用途で 사용되는場合は、Sika製品を使用する前に、Sika技術サービス部門にお問い合わせ下さい。本件情報は、使用者が意図する製品の用途や目的について検証することを免除するものではありません。すべての注文は、Sikaの現時点での販売条件と納品条件に従うことを条件として、受注いたします。使用者は、使用される製品に関する最新のカatalogを常に参照して下さい。それらのご要望に応じて営業担当及び弊社ホームページ上から提供いたします。

2023.04 SJ TMSB DPL

